

REFLOOR® SCREED 100

Модифицированный сухой однокомпонентный состав на цементной основе для выравнивания бетонных оснований

ПРИМЕНЕНИЕ

- Выравнивание участков с перепадами более 20 мм.
- Качественная подготовка основания для финишных продуктов на цементной и полимерной основах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая экономичность.
- Удобство и простота нанесения.
- Высокие прочностные характеристики.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Упрочняющий состав REFLOOR® SCREED 100 упаковывается, хранится и транспортируется в неоткрытых мешках с оригинальной рисовкой:

- Сухая смесь: 25 кг.
- Крупный наполнитель: 20 кг.

Масса комплекта: 45 кг.

Материал представляет собой сухую сыпучую мелкодисперсную смесь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Сухая смесь должна храниться в упаковке, предложенной изготовителем, в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C. **Открытую упаковку с остатками компонентов упрочняющего состава хранить до следующего применения запрещается!**

Сухие смеси REFLOOR® не должны подвергаться воздействию влажности, экстремально высоких и низких температур.

ПОКАЗАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ

Подготовительные работы

В процессе подготовки к нанесению материала следует контролировать некоторые параметры

среды:

- температура основания и окружающего воздуха в процессе проведения работ должна быть не ниже +5°C (температура основания определяется с помощью бесконтактного инфракрасного термометра);
- относительная влажность воздуха не более 75% (влажность воздуха определяется с помощью термогигрометра);

При температуре выше +25°C и/или относительной влажности воздуха выше 75%, а также при наличии ветра (сквозняков) необходимо учитывать, что бетонная смесь быстро теряет свободную влагу и ускоряет процесс твердения бетона. Подготовку основания, армирование, марку бетона, толщину бетонной плиты необходимо выбирать и проводить согласно требованиям проекта в соответствии с СНиП 2.03.13, СНиП 3.03.01, СНиП 3.04.01 и действующими НД.

Основание

Старые и новые бетонные основания со временем выдержки не менее 28 суток. Основание должно быть предварительно очищено от пыли, масел, красок и т.д. Материал наносится на подготовленное и грунтованное основание. Недопустимо использование материала без грунтовочных составов PRASPAN® EP-P150, PRASPAN® EP-P125, PRASPAN® EP-P100. Требования к предварительной подготовке основания подробно изложены в технических описаниях на грунтовочные составы указанных систем PRASPAN®. Изучение этой документации является обязательным.

На грунтованной поверхности не должно быть луж или толстых слоев материала, а также видимых пор. Следует внимательно проконтролировать, чтобы поверхность грунта перед нанесением строительной смеси не была липкой.

Важным фактором для достижения максимальной адгезии является отсутствие загрязнений на поверхности: пыль, шпаклевки, краски, следы от

REFLOOR® SCREED 100

Модифицированный сухой однокомпонентный состав на цементной основе для выравнивания бетонных оснований

шин, пятна от ГСМ и т.д. Следует полностью удалять подобного рода загрязнения перед началом работ.

Грунтовочная поверхность должна быть присыпана промытым и высушенным кварцевым песком (расход и фракция песка определяется конструкцией покрытия). Песок следует нанести на свежезагрунтованное основание.

Приготовление материала

Сухая смесь REFLOOR® SCREED 100 смешивается с водой (3-4 л воды на мешок) и крупным наполнителем (20 кг крупного наполнителя на 25 кг сухой смеси). Увеличение количества воды строго запрещено! Смешивание должно производиться в температурном интервале от +10°C до +25°C. Для смешивания рекомендуется использовать бетоносмесители. Температура воды и, соответственно, температура раствора должна составлять от +10°C. Время смешивания составляет 3-4 минуты.

Поверхность

По качеству сухая смесь REFLOOR® SCREED 100 сравнима с плотным бетоном марки М500. Устойчивость поверхности пропорциональна нагрузке при эксплуатации. При повышенных требованиях необходимо произвести дополнительную обработку поверхности.

Техника безопасности

- Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
- Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
- При работе с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи с чем рекомендуется использовать защитный противопылевой респиратор.
- Не допускайте попадания материала на

открытые участки кожи. При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства состава REFLOOR® SCREED 100 осуществляется систематический контроль качества в лабораторных условиях. Данные в техническом описании (см. приложение) основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Производитель не имеет возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия его эксплуатации, поэтому несет ответственность только за качество материала и гарантирует его соответствие заявленным характеристикам.

Также в связи с постоянной работой над оптимизацией и улучшением продукции. Мы оставляем за собой право изменять техническое описание материала без предварительного уведомления клиентов. При этом старое описание утрачивает актуальность с введением нового.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, но не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

REFLOOR® SCREED 100

Модифицированный сухой однокомпонентный состав на цементной основе для выравнивания бетонных оснований

ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические характеристики

Толщина слоя	20-100 мм
Расход материала на слой 10 мм	25 кг
Время пригодности смеси к использованию	40 минут
Водонепроницаемость, марка	W14
Морозостойкость, марка	F200
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Норма радиационной безопасности (рб - 99/2009)	1 класс
Срок полного набора прочности	28 суток
Пешеходная нагрузка	через 24 часа
Легкая нагрузка (до 200 кг/см ²)	через 7 суток
Прочность на сжатие через 28 суток твердения	мин. 50 МПа
Прочность при растяжении через 28 суток	мин. 6 МПа
Насыпная плотность смеси	1600 кг/м ²
Адгезия к основанию	мин. 2 МПа
Максимальный размер частиц сухой смеси	10 мм